




ООО «ПОЛИХИМ»
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 321
Тел. (831)423-78-67
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Антикор
ВРМ 482
ТУ 2384-001-25582316-2015

Service

- Защита от коррозии
- Усиленный комплекс антиоксидантов
- Шумопоглощение



Описание			
Тиксотропный антикоррозийный состав на основе битумных компонентов			
Свойства			
• Эластичное покрытие, обладающее хорошей стойкостью к механическому износу, влаге и соляным растворам • Хорошая адгезия к металлическим поверхностям и лакокрасочным покрытиям • Сохраняет эластичность при низких температурах • Не оказывает вредного воздействия на оцинкованные поверхности и лакокрасочные покрытия, пластик и резину			
Применение			
Предназначен для нанесения на днища и колесные арки транспортных средств. При увеличении толщины плёнки достигается шумовибропоглощающий эффект.			
Технические характеристики			
№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	
1	Внешний вид и цвет материала	Черный Однородная гладкая поверхность	
2	Время высыхания, ч - при температуре (20±5)°C - при температуре (60±2)°C	48 3	
3	Стойкость к статическому воздействию соляного тумана, ч., не менее	1000	
Поверхности для нанесения			
Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.			
Технология нанесения			
 ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ	<u>Подготовка поверхности:</u> Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и рыхлой ржавчины. Остатки ржавчины удалить преобразователем ржавчины. Затем поверхность обезжирить (ацетоном, уайт-спиритом) и просушить. Для улучшения коррозионной стойкости рекомендуем в качестве праймера нанести Антикор для скрытых полостей ML, либо аналогичный.		
 НАНОСИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ  ПЕРЕМЕШАТЬ 2-3 МИН.	<u>Нанесение материала:</u> Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°C. Перед применением продукт выдержать при комнатной температуре в течение 1-2 ч. Состав тщательно перемешать в течение 2-3 минут. Защитить поверхности, не подлежащие обработке. Нанесение в 1-2 слоя методом пневматического распыления при помощи пистолета для нанесения антигравийных покрытий, с расстояния 25-30 см. Диаметр сопла 6,0 мм. Давление воздуха 4-6 бар. Рекомендуемая общая толщина слоя «по мокрому» 700-1200 мкм.		
 СОБЛЮДАТЬ ВРЕМЯ	<u>Сушка:</u> Время межслойной сушки при температуре 30-60 минут при температуре 15-25°C в зависимости от толщины слоя. Время высыхания готового покрытия – 48 часов при температуре 15-25°C и относительной влажности воздуха 30-60%.		

 ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ УАЙТ-СПИРИТОМ	Исправление ошибок: При попадании состава на лакокрасочное покрытие рекомендуется удалить его сольвентом, уайт-спиритом или ТС-1 (авиационным керосином). В случае ошибок, допущенных при нанесении, невысохший материал можно удалить вначале шпателем, а затем ветошью, смоченной растворителем. После окончания работ оборудование промыть сольвентом, уайт-спиритом, ТС-1 (авиационным керосином) или бензином. Рекомендуется использовать баллон полностью. Не до конца использованный продукт в евробаллоне хранить не рекомендуется.
Хранение и транспортировка	
Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -30°С до +35°С. Температурный режим транспортирования: от -30°С до +35°С. Срок годности – 24 месяца.	
Меры предосторожности	
Беречь упаковку с материалом от огня. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.	
СИЗ	
Респиратор, перчатки, защитные очки.	
Сертификаты	
СГР RU.77.01.34.015.E.002693.12.15	
РПБ 25582316.20.60361 до 14.01.2025	
Стандартная фасовка	
Евробаллон 1л, 12 шт., гофрокороб, арт. MW011001	
Вспомогательные материалы	
Преобразователь ржавчины ФОР-1 Триггер 500 мл, 15 шт, гофрокороб, арт. MW060102	
Преобразователь ржавчины на ортофосфорной кислоте, триггер 15 шт., гофрокороб, арт. MW060301	
Преобразователь ржавчины с активными ионами цинка, триггер 15 шт., гофрокороб, арт. MW060201	
Обезжириватель универсальный аэрозольный баллон 650 мл 12 шт., гофрокороб арт. MW100101	

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

