



ООО «ПОЛИХИМ»
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 321
Тел. (831)423-78-67
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Преобразователь ржавчины с активным цинком
ТУ 20.59.56-005-25582316-2022

- Создает защитное покрытие на основе цинка
- Предохраняет от дальнейшей коррозии
- Высокая проникающая способность



Описание			
Специально разработанное эффективное средство для удаления ржавчины, содержащее в составе соли цинка.			
Свойства			
• После удаления коррозии на поверхности формируется защитная пленка серого цвета, которая подлежит окрашиванию • Обладает отличной проникающей способностью • Предохраняет поверхность от дальнейшей коррозии			
Применение			
Предназначено для борьбы с коррозией любых стальных изделий и подготовки поверхности металла имеющего окалину и ржавчину, сварных швов и т.п. под окраску любыми лакокрасочными материалами. Подходят для кузова автомобиля и других транспортных средств, бытовых приборов, любых металлических конструкций.			
Технические характеристики			
№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет материала	Однородная прозрачная жидкость	п. 5.3 ТУ
2	рН водного раствора с массовой долей продукта 1%, не более	2.0	ГОСТ 33776
3	Плотность при 20°С, кг/м3	1100-1200	ГОСТ 18995.1
Поверхность для нанесения			
Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность			
Технология нанесения			
 ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ	Подготовка поверхности: Защитить не предназначенные для обработки поверхности. Удалить отслаивающуюся ржавчину с помощью шлифовальной шкурки или щетки для металлических поверхностей. Затем очистить поверхность от жировых загрязнений при помощи Обезжиривателя универсального. Просушить.		
 ВСТРЯХИВАТЬ БАЛЛОН  НАНОСИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ	Нанесение материала: Перед использованием хорошо встряхнуть емкость. Рекомендуется применять при температуре окружающей среды не ниже +10°С.		
 СОБЛЮДАТЬ ВРЕМЯ	Состав наносить распылением, кистью или губкой. Мелкие детали можно обрабатывать окунанием. Выдержать состав на поверхности 10-15 минут. Очистить щеткой обрабатываемую поверхность от ржавчины и остатков состава. Тщательно промыть водой и насухо вытереть ветошью. При необходимости обработку повторить. После этого можно наносить защитное покрытие.		
Хранение и транспортировка			
Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°С до +25°С. Температурный режим транспортирования: от -20°С до +30°С. Срок годности – 3 года.			
Меры предосторожности			

Опасно! Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При выполнении работ не курить, не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыть руки. При попадании на кожу, промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием. При попадании в глаза, осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью. Избегать попадания внутрь. При проглатывании немедленно выпить большое количество воды с добавкой активированного угля. Ни в коем случае не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать испарения. Беречь от детей. Избегать попадания в окружающую среду. Ликвидировать проливы.

СИЗ

Перчатки, защитные очки.

Сертификаты

РПБ №25582316.20.76929

Стандартная фасовка

Триггер 500 мл, 15 шт., гофрокороб, арт. MW060201

Флакон без дозатора 500 мл, 15 шт., гофрокороб, арт. MW060202

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

