ООО «ПОЛИХИМ»
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 321
Тел. (831)423-78-67
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Мастика сланцевая

ТУ 2384-001-25582316-2015

- Эластичное покрытие
- Армирующие свойства
- Антишум
- Защита от влаги

Описание

Шумоизоляционный износостойкий состав на основе нефтяного битума, сланца, пластификаторов.

Свойства

- Тиксотропный состав
- Эластичное покрытие, стойкое к механическому, химическому воздействию среды и различным температурным режимам
- Отличная адгезия к металлическим поверхностям
- Защита поверхности от влаги, солевых растворов и образования коррозии
- Не влияет на лакокрасочное покрытие

Применение

Используется для снижения шума и вибрации современных автомобилей, а также для защиты от механического воздействия среды и коррозии металла на автомобилях, автобусах, вагонах, прицепной и другой дорожной техники

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет материала	Черный. Однородная шерохоаватая поверхность	ГОСТ 29319 и п. 5.4, п.5.5 ТУ
2	Время высыхания при температуре (20±5)°С,ч	48	п.5.10 ТУ
3	Стойкость к статическому воздействию воды, ч	200	ГОСТ 9.403 разд.2
4	Стойкость к статическому воздействию 5%-ного раствора хлористого натрия, ч	120	ГОСТ 9.403 разд.2

Поверхности для нанесения

Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.

Технология нанесения

Подготовка поверхности:
Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и рыхлой ржавчины. Остатки ржавчины удалить преобразователем ржавчины Masterwax. Затем поверхность обезжирить Обезжиривателем универсальным Masterwax (ацетоном, уайт-спиритом) и просушить.
.

Нанесение материала:
Защитить поверхности, не подлежащие обработке. Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°С.

Перед применением продукт выдержать при комнатной температуре в течение 1-2 ч и тщательно перемешать. Нанесение методом воздушного напыления при помощи специального оборудования для мастик различных видов вязкости типа PS-6, а также кистью или шпателем в 1-2 слоя.

Сушка:
Время межслойной сушки 5-6 часов при температуре 15-25°С. Время высыхания готового покрытия – 48 часов при температуре 15-25°С и относительной влажности воздуха 30-60%.

Исправление ошибок:
При попадании состава на лакокрасочное покрытие рекомендуется удалить состав Очистителем битумных пятен Masterwax (уайт-спиритом, сольвентом или авиационным керосином). В случае ошибок, допущенных при нанесении, невысохший материал можно удалить вначале шпателем, а затем ветошью, смоченной растворителем. После окончания работ оборудование промыть уайт-спиритом, авиационным керосином или бензином.
.

Хранение и транспортировка

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -30°С до +35°С. Температурный режим транспортирования: от –30°С до +35°С. Срок годности – 60 месяцев
Меры предосторожности
Беречь упаковку с материалом от огня. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.
СИЗ
Респиратор, перчатки, защитные очки.
Сертификаты
СГР RU.77.01.34.015.E.002693.12.15 РПБ 25582316.20.60361 до 14.01.2025
Стандартная фасовка
Жестяная банка 1,2 кг, 12 шт., гофрокороб, арт. MW010301 Жестяная банка 2,7 кг, 6 шт., гофрокороб, арт. MW010302
Вспомогательные материалы
Преобразователь ржавчины ФОП-1 Триггер 500 мл, 15 шт, гофрокороб, арт. MW060102 Преобразователь ржавчины на ортофосфорной кислоте, триггер 15 шт., гофрокороб, арт. MW060301 Преобразователь ржавчины с активными ионами цинка, триггер 15 шт., гофрокороб, арт. MW060201 Обезжириватель универсальный аэрозольный баллон 650 мл 12 шт., гофрокороб арт. MW100101

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.
Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.