



ООО «ПОЛИХИМ»
603016, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 319
Тел. (831) 423-78-67
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Антикоррозионный состав для скрытых полостей ML, аэрозоль

- Защита от коррозии скрытых полостей автомобиля
- Праймер под битумные мастики и финишные антикоры для скрытых полостей
- Повышенная проникающая способность
- Влаговывесняющие свойства



Описание			
Влаговывесняющий антикоррозионный состав на основе масляно-восковых компонентов.			
Свойства			
• Образует тонкую сплошную пленку, проникает во все мельчайшие полости и консервирует очаги коррозии • Обладает влаговывесняющими свойствами, повышенной проникающей способностью, а также остаточной липкостью • Защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия дорожных реагентов и водных растворов солей • Не оказывает негативного влияния на лакокрасочное покрытие автомобиля.			
Применение			
Материал подходит для антикоррозионной защиты скрытых полостей в дверях, порогах, лонжеронах. Допускается наносить в качестве праймера под финишные антикоры для скрытых полостей. Кроме того, материал рекомендуется применять в качестве праймера перед нанесением битумных мастик MasterWax (за исключением мастик в аэрозольном баллоне).			
Технические характеристики			
№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид цвет покрытия	Однородная жидкость коричневого цвета	По ГОСТ 29319 с дополнением по п.7.4 и п.7.5. настоящих ТУ
2	Массовая доля нелетучих веществ, %	Не менее 35	По ГОСТ 31939 с дополнением по п.7.6. настоящих ТУ
3	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 при (20±0,5)°С, с - диаметр сопла 4 мм - диаметр сопла 2 мм	0 60-80	ГОСТ 8420
4	Время пленкообразования при (20±5)°С, мин, не более	30	По п.7.10. настоящих ТУ
5	Стойкость к высокой температуре	45°С	По п.7.11. настоящих ТУ
6	Воздействие на лакокрасочное покрытие	Не оказывает	По п.7.12. настоящих ТУ
7	Стойкость к воздействию соляного тумана, ч, не менее	200	По ГОСТ 9.054 с дополнением по п.7.13. настоящих ТУ
Поверхности для нанесения			
Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.			
Технология нанесения			
 подготовить поверхность <u>Подготовка поверхности:</u> Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и рыхлой ржавчины. Остатки ржавчины удалить преобразователем ржавчины Masterwax. Затем поверхность обезжирить Обезжиривателем универсальным Masterwax (ацетоном, уайт-спиритом) и просушить. Защитить поверхности, не подлежащие обработке.			

 НАНОСИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ  ВСТРЯХИВАТЬ 2-3 МИН.	<u>Нанесение материала:</u> Перед использованием состав выдержать при температуре, рекомендуемой к нанесению, в течение не менее 2 часов. Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°C. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут. Рекомендуемая толщина слоя при нанесении в качестве самостоятельного состава для обработки скрытых полостей – 50-100 мкм. Рекомендуемая толщина слоя при нанесении в качестве праймера – 50-70 мкм. В труднодоступные полости наносить при помощи гибкой трубки с распылительной головкой.											
 СОБЛЮДАТЬ ВРЕМЯ	<u>Сушка:</u> Время пленкообразования 30 минут при температуре 15-25°C.											
 ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ УАЙТ-СПИРИТОМ	<u>Исправление ошибок:</u> Подтеки или излишки материала удалить Очистителем битумных пятен, уайт-спиритом или авиационным керосином. По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.											
Хранение и транспортировка Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +35°C. Температурный режим транспортирования: от –20°C до +35°C. Срок годности – 60 месяцев с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.												
Меры предосторожности ОПАСНО! Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостность упаковки и не сжигать, даже после использования. Не вдыхать пары. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. При вдыхании: переместиться на свежий воздух, занять комфортное для дыхания положение. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.												
Средства индивидуальной защиты Респиратор, перчатки, защитные очки.												
Фасовка	<table><tr><th rowspan="2">Артикул</th><th rowspan="2">Штрихкод на единицу продукции</th><th colspan="2">Групповая упаковка – гофрокороб</th></tr><tr><th>Кол-во в упаковке</th><th>Штрихкод</th></tr><tr><td>Аэрозольный баллон 650 мл</td><td>MW022401</td><td>4607113626736</td><td>12</td><td>4607113626743</td></tr></table>	Артикул	Штрихкод на единицу продукции	Групповая упаковка – гофрокороб		Кол-во в упаковке	Штрихкод	Аэрозольный баллон 650 мл	MW022401	4607113626736	12	4607113626743
Артикул	Штрихкод на единицу продукции			Групповая упаковка – гофрокороб								
		Кол-во в упаковке	Штрихкод									
Аэрозольный баллон 650 мл	MW022401	4607113626736	12	4607113626743								
Вспомогательные материалы Преобразователь ржавчины ФОР-1, флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается по 15 штук в гофрокороб, артикул MW060102 Преобразователь ржавчины на ортофосфорной кислоте, флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается по 15 штук в гофрокороб, артикул MW060301 Преобразователь ржавчины с активным цинком, флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается по 15 штук в гофрокороб, артикул MW060201												

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

