




ООО «ПОЛИХИМ»
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 321
Тел. (831)423-78-67
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Мастика полимерно-битумная Корд-НН
ТУ 2384-001-25582316-2015



- Антикоррозионная мастика
- Эластичное, ударопрочное покрытие
- Морозостойкое покрытие
- Защита металлических, деревянных и бетонных конструкций

Описание			
Антикоррозионный состав на основе нефтяного битума, пластификаторов и специальных наполнителей.			
Свойства			
• После высыхания образует эластичное покрытие, стойкое к механическому и химическому воздействию среды. • Устойчив к перепадам температур. • Не оказывает влияния на лакокрасочное покрытие, оцинкованные поверхности, пластик и резину. • Обладает отличной адгезией к металлу, бетону и дереву. • Защищает поверхность от влаги и солевых растворов.			
Применение			
Используется для создания гидрофобных покрытий на металлоконструкциях, сооружениях из дерева и бетона. Для обновления старых кровельных материалов, герметизации швов			
Технические характеристики			
№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет материала	Черный. Однородная шероховатая поверхность	ГОСТ 29319 и п. 5.4, п.5.5 ТУ
2	Время высыхания- при температуре (20±5)°С,ч	72	п.5.10 ТУ
3	Стойкость к статическому воздействию воды, ч	300	ГОСТ 9.403 разд.2
4	Стойкость к статическому воздействию 5%-ного раствора хлористого натрия, ч	240	ГОСТ 9.403 разд.2
Поверхности для нанесения			
Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.			
Технология нанесения			
 ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ	<u>Подготовка поверхности:</u> Очистить обрабатываемую поверхность, в том числе от грязи и рыхлой ржавчины. Остатки ржавчины удалить преобразователем ржавчины MasterWax. Затем поверхность обезжирить Обезжиривателем универсальным MasterWax, уайт-спиритом или ацетоном и просушить.		
 НАНОСИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ  ПЕРЕМЕШАТЬ 2-3 МИН.	<u>Нанесение материала:</u> Защитить поверхности, не подлежащие обработке. Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°С. Перед эксплуатацией состав выдержать при рекомендуемой температуре в течение не менее 2 часов и тщательно перемешать. Защитить поверхности, не подлежащие обработке. Для улучшения коррозионной стойкости рекомендуем в качестве праймера нанести Антикоррозионный состав для скрытых полостей ML, либо аналогичный. Нанесение методом воздушного напыления, при помощи специального оборудования для мастик различных видов вязкости, а также кистью или шпателем в 1-2 слоя.		
 СОБЛЮДАТЬ ВРЕМЯ	<u>Сушка:</u> Время межслойной сушки 5-6 часов при температуре 15-25°С. Время высыхания готового покрытия – 72 часа при температуре 15-25°С и относительной влажности воздуха 30-60%.		

	Исправление ошибок: При попадании состава на лакокрасочное покрытие рекомендуется удалить его Очистителем битумных пятен MasterWax, уайт-спиритом, сольвентом или авиационным керосином. В случае ошибок, допущенных при нанесении, невысохший материал можно удалить вначале шпателем, а затем ветошью, смоченной одним из указанных растворителей. После окончания работ оборудование промыть уайт-спиритом, сольвентом или авиационным керосином.
Хранение и транспортировка	
Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -30°С до +35°С. Температурный режим транспортирования: от -30°С до +35°С. Срок годности – 60 месяцев	
Меры предосторожности	
Беречь упаковку с материалом от огня. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.	
СИЗ	
Респиратор, перчатки, защитные очки.	
Сертификаты	
СГР RU.77.01.34.015.Е.002693.12.15	
РПБ 25582316.20.60362 до 14.01.2025	
Стандартная фасовка	
Жестяная банка 1,0 кг, 12 шт., гофрокороб, арт. PL010801	
Жестяная банка 2,2 кг, 6 шт., гофрокороб, арт. PL010802	
Вспомогательные материалы	
Преобразователь ржавчины ФОР-1 Триггер 500 мл, 15 шт, гофрокороб, арт. MW060102	
Преобразователь ржавчины на ортофосфорной кислоте, триггер 15 шт., гофрокороб, арт. MW060301	
Преобразователь ржавчины с активными ионами цинка, триггер 15 шт., гофрокороб, арт. MW060201	
Обезжириватель универсальный аэрозольный баллон 650 мл 12 шт., гофрокороб арт. MW100101	

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

