



PROFI

ООО «ПОЛИХИМ»
 Россия, 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
 ул. Деревообделочная, д.21,
 Тел. (831) 423-78-67
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Dugla Profi Антикоррозионный состав для скрытых полостей W2005



- Защита от коррозии скрытых полостей автомобиля
- Влаговытесняющие свойства
- Содержит модификатор ржавчины
- Отсутствие резкого запаха

Описание

Высокоэффективный антикоррозионный материал нового поколения на восковой основе с повышенной проникающей способностью, содержит комплекс ингибиторов коррозии и модификатор ржавчины в составе.

Свойства

- Защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия дорожных реагентов и водных растворов солей
- Образует тонкую сплошную пленку, способную самозатягиваться при незначительных повреждениях
- Влаговытесняющие свойства
- Проникает во все мельчайшие полости и консервирует очаги коррозии
- Обладает остаточной липкостью
- Не оказывает негативного влияния на лакокрасочное покрытие автомобиля
- Допускается наносить поверх заводских антикоррозионных покрытий, а также для обновления любого из существующих покрытий антикоррозионных составов для скрытых полостей Dugla Profi/MasterWax.

Применение

Предназначен для долговременной антикоррозионной защиты труднодоступных и скрытых полостей кузова транспортных средств (внутренних поверхностей дверей и салона, подкапотного пространства и багажника, порогов, лонжеронов). Допускается использовать для консервации автотехники, инструмента и металлических деталей при транспортировке и длительном хранении.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид цвет покрытия	Однородная жидкость от бежевого до коричневого цвета	По ГОСТ 29319 с дополнением по п.7.4 и п.7.5. настоящих ТУ
2	Массовая доля нелетучих веществ, %	Не менее 55	По ГОСТ 31939 с дополнением по п.7.6. настоящих ТУ
3	Вязкость по Брукфильду при $(20\pm0,5)^\circ\text{C}$, Па ^с	5-12	По ГОСТ 25271 с дополнением по п.7.8. настоящих ТУ
4	Время пленкообразования при $(20\pm5)^\circ\text{C}$, мин, не более	120	По п.7.10. настоящих ТУ
5	Стойкость к высокой температуре	60°C	По п.7.11. настоящих ТУ
6	Воздействие на лакокрасочное покрытие	Не оказывает	По п.7.12. настоящих ТУ
7	Стойкость к воздействию соляного тумана, ч, не менее	1500	По ГОСТ 9.054 с дополнением по п.7.13. настоящих ТУ

Поверхности для нанесения

Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.

Технология нанесения



Подготовка поверхности:

Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и рыхлой ржавчины. Остатки ржавчины удалить преобразователем ржавчины. Затем поверхность обезжирить универсальным обезжиривателем (ацетоном, уайт-спиритом) и просушить. Защитить поверхности, не подлежащие обработке.

 	<p><u>Нанесение материала:</u></p> <p>Перед использованием состав выдержать при температуре, рекомендуемой к нанесению, в течение не менее 2 часов. Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°C.</p> <p>Состав тщательно перемешать в течение 2-3 минут. Наносить методом воздушного распыления при помощи пистолета для нанесения антигравийных покрытий, с расстояния 25-30 см. Диаметр сопла 6,0 мм. Давление воздуха 4-6 бар.</p>
	<p><u>Сушка:</u></p> <p>Время пленкообразования 120 минут при температуре 15-25°C.</p>
	<p><u>Исправление ошибок:</u></p> <p>Подтеки или излишки материала удалить очистителем битумных пятен, уайт-спиритом или (авиационным керосином). После окончания работ оборудование промыть уайт-спиритом, авиационным керосином. Рекомендуется использовать евробаллон полностью.</p> <p>Перед эксплуатацией автомобиль рекомендуется выдержать в течение 24 часов с открытыми технологическими отверстиями.</p>
Хранение и транспортировка	
<p>Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +35°C. Температурный режим транспортирования: от -20°C до +35°C. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.</p>	
Меры предосторожности	
<p>ОПАСНО! Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Держать в плотно закрытой упаковке. При работе с материалом: не курить; не вдыхать пары; использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении; использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. При вдыхании: переместиться на свежий воздух, занять комфортное для дыхания положение. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания материала в окружающую среду</p>	
Средства индивидуальной защиты	
<p>Респиратор, перчатки, защитные очки.</p>	
Стандартная фасовка	
<p>Dugla Profi Антикоррозионный состав для скрытых полостей W2005 барабан 20 л/15 кг с запорным кольцом, артикул DP020202</p>	
<p>Dugla Profi Антикоррозионный состав для скрытых полостей W2005 барабан 55 л/45 кг с запорным кольцом и двумя заливными горловинами, артикул DP020206</p>	
<p>Dugla Profi Антикоррозионный состав для скрытых полостей W2005 евробаллон 1,0 л/0,95 кг, артикул DP020201</p>	

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

Заявление об ограничении ответственности. Даные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

