



ООО «ПОЛИХИМ»
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 321
Тел. (831)423-78-67
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Мастика полимерно-битумная антигравийная
Бастион
ТУ 2384-001-25582316-2015

- Антишум
- Эластичное ударопрочное покрытие
- Морозостойкое покрытие



Описание				
Антикоррозионный состав представляющий собой композицию на основе нефтяного битума, полимеров, пластификаторов, ингибиторов коррозии и специальных наполнителей.				
Свойства				
• Ударопрочное покрытие • Высокая антикоррозионная стойкость • Отличная адгезия к металлическим поверхностям • Высокая эластичность, сохраняемая в холодное время года • Не оказывает вредного воздействия на лакокрасочные покрытия				
Применение				
Предназначен для защиты нижней части кузова автомобиля от разрушительного воздействия камней, песка, воды, растворов дорожных реагентов, а также обеспечение дополнительной противوشумной изоляции днища кузова.				
Технические характеристики				
№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания	
1	Внешний вид и цвет материала	Черный. Однородная гладкая поверхность	ГОСТ 29319 и п. 5.4, п.5.5 ТУ	
2	Время высыхания при температуре (20±5)°С, ч	72	п.5.10 ТУ	
3	Стойкость к статическому воздействию воды, ч	500	ГОСТ 9.403 разд.2	
4	Стойкость к статическому воздействию 5%-ного раствора хлористого натрия, ч	300	ГОСТ 9.403 разд.2	
Поверхности для нанесения				
Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.				
Технология нанесения				
 ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ	Подготовка поверхности: Удалить грязь и рыхлую ржавчину, очищенную поверхность обезжирить (ацетоном, уайт-спиритом, бензином) и просушить. Если на металле присутствует ржавчина, то её нужно по возможности зачистить и обработать преобразователем ржавчины.			
 НАНОСИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ  ПЕРЕМЕШАТЬ 2-3 МИН.	Нанесение материала: Защитить поверхности, не подлежащие обработке. Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°С. Перед применением продукт выдержать при комнатной температуре в течение 1-2 ч и тщательно перемешать. Нанесение методом воздушного напыления при помощи специального оборудования для мастик различных видов вязкости, а также кистью или шпателем в 1-2 слоя.			
 СОБЛЮДАТЬ ВРЕМЯ	Сушка: Время межслойной сушки 5-6 часов при температуре 15-25°С. Время высыхания готового покрытия – 72 часа			

 ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ УАИТ-СПИРИТОМ	<u>Исправление ошибок:</u> При попадании состава на лакокрасочное покрытие рекомендуется удалить его сольвентом или авиационным керосином. В случае ошибок, допущенных при нанесении, невысохший материал можно удалить вначале шпателем, а затем ветошью, смоченной растворителем. После окончания работ оборудование промыть сольвентом.
Хранение и транспортировка Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -30°С до +35°С. Температурный режим транспортирования: от -30°С до +35°С. Срок годности – 5 лет	
Меры предосторожности Беречь упаковку с материалом от огня. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.	
СИЗ Респиратор, перчатки, защитные очки.	
Сертификаты СГР RU.77.01.34.015.E.002693.12.15 РПБ 25582316.20.60362 до 14.01.2025	
Стандартная фасовка Жестяная банка 1,0 кг, 12 шт., гофрокороб, арт. MW010601 Жестяная банка 2,2 кг, 6 шт., гофрокороб, арт. MW010602	
Вспомогательные материалы Преобразователь ржавчины ФОП-1 Триггер 500 мл, 15 шт, гофрокороб, арт. MW060102 Преобразователь ржавчины на ортофосфорной кислоте, триггер 15 шт., гофрокороб, арт. MW060301 Преобразователь ржавчины с активными ионами цинка, триггер 15 шт., гофрокороб, арт. MW060201 Обезжириватель универсальный аэрозольный баллон 650 мл 12 шт., гофрокороб арт. MW100101	

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.
Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

